福懋興業股份有限公司
FORMOSA TAFFETA CO., LTD.

台湾炭素繊維織物・規格表

平織規格表

品番	タテ密度	ヨコ密度	タテ糸		ヨコ糸		織組織	幅 (cm)	厚み (mm)	目付 (g/㎡)
EC2C	18	18	1.5K	carbon	1.5K	carbon	1/1 平織	100	0.165	144
EC2E	18	18	1.5K	carbon	1000D	Kevlar(Y)	1/1 平織	100	0.198	151.9
EC3C	12.5	12.5	3K	carbon	3K	carbon	1/1 平織	100	0.27	200
ECTC	12.5	12.5	3K	carbon	3k	carbon	1/1 平織	100	0.2	200
EC3W	13	13	3K	carbon	3K	carbon	1/1 平織	100	0.28	280
EC3L	12.5	12.5	3K	carbon	3K	carbon	1/1 平織	106	0.26	200
EC01	13	13	3K	carbon	1500D	Kevlar(Y)	1/1 平織	100	0.29	190.8
EC08	13	13	3K	carbon	1500D	Kevlar(R)	1/1 平織	100	0.29	190.8
EC13	13	13	3K	carbon	285T	glass	1/1 平織	100	0.286	252.2
EC16	13	17	3K	carbon	1500D	Kevlar(Y)	1/1 平織	100	0.34	217.6
ECCK	9.375	9.375	12K	carbon	12K	carbon	1/1 平織	100	0.73	600
ECCM	6.25	6.25	12K	carbon	12K	carbon	1/1 平織	100	0.588	400
ECCF	6.5	6.25	12K	carbon	55T	glass	1/1 平織	50	0.43	221
ECCH	9.5	4.5	12K	carbon	55T	glass	1/1 平織	50	0.498	313.9

綾織規格表

品番	タテ密度	ヨコ密度	タテ糸		ヨコ糸		織組織	幅 (cm)	厚み (mm)	目付 (g/㎡)
EC2D	18	18	1.5K	carbon	1.5K	carbon	2/2 綾織	100	0.162	144
EC3K	13	14	3K	carbon	3K	carbon	2/2 綾織	150	0.28	216
EC3M	13	18	3K	carbon	3K	carbon	2/2 綾織	100	0.28	248
EC3X	13	13	3K	carbon	3K	carbon	2/2 綾織	100	0.28	208
ECTD	12.5	12.5	3K	carbon	3K	carbon	2/2 綾織	100	0.3	200
EC3Y	13	14	3K	carbon	3K	carbon	2/2 綾織	100	0.288	216
EC04	13	13	3K	carbon	1500D	Kevlar(B)	2/2 綾織	100	0.29	190.8
EC05	13	13	3K	carbon	1500D	Kevlar(Y)	2/2 綾織	100	0.32	190.8
EC09	13	18	3K	carbon	285T/S	glass	2/2 綾織	100	0.339	309.2
EC42	13	13	3K	carbon	1500D	Kevlar®	2/2 綾織	100	0.307	190.8
ECCL	9.375	9.375	12K	carbon	12K	carbon	2/2 綾織	100	0.73	600
ECCN	6.25	6.25	12K	carbon	12K	carbon	2/2 綾織	100	0.575	400

多軸織物規格表

品番	層数	繊維配向密度	重量/層 (g/㎡)	ステッチ糸 (g/㎡)	重量 (g/㎡)	幅 (cm)	長さ (m)	㎡数
ECMT01	2軸	＋45° /−45°	75	7	157	127	50	63.5
ECMT03	3軸	＋45° /90° −45°	75	7	232	127	50	63.5
ECMT06	2軸	＋45° /−45°	100	7	207	127	50	63.5
ECMT08	3軸	＋45° /90° −45°	100	7	307	127	50	63.5
ECMT11	2軸	＋45° /−45°	125	7	257	127	50	63.5
ECMT13	3軸	＋45° /90° −45°	125	7	382	127	50	63.5
ECMT16	2軸	＋45° /−45°	150	7	307	127	50	63.5
ECMT18	3軸	＋45° /90° −45°	150	7	457	127	50	63.5
ECMF21	2軸	＋45° /−45°	200	7	407	127	50	63.5
ECMF23	3軸	＋45° /90° −45°	200	7	607	127	40	50.8
ECMF25	4軸	0° /＋45° /90° −45°	200	7	807	127	30	38.1
ECMF36	2軸	＋45° /−45°	300	7	607	127	40	50.8
ECMF38	3軸	＋45° /90° −45°	300	7	907	127	30	38.1
ECMF40	4軸	0° /＋45° /90° −45°	300	7	1207	127	30	38.1